

TEMAFAST ECONOMY

INFORMATIVNÍ

Nejvyšší pracovní tlak	MPa	4		
Nejvyšší dovolená pracovní teplota	°C	Trvale	140	pára 120
		Krátkodobě	210	

POUŽITÍ: voda, plyny, oleje, alkoholy, základní chemikálie

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY			Odpovídající zahraniční standard	Zkouší se dle TP 62-085-10
HUSTOTA	g.cm ⁻³	1,7 – 2,1	DIN 28 090 - 2	
STÁLOST V TLAKU* 16 h/175 °C ≈	MPa	20	DIN 52 913	
STLAČITELNOST	%	5 – 15	ASTM F 36 – J	
ZOTAVENÍ min.	%	50	ASTM F 36 – J	
SPEC. MNOŽ.NETĚSNOSTI ≈	mg/(s.m)	0,1	DIN 3535 – 6	
ODOLNOST PROTI ÚČINKŮM KAPALIN – ZMĚNA TLOUŠŤKY				
OLEJ IRM 903, ČSN ISO 1817 5h/150°C max.	%	15	ASTM F 146	
KAPALINA B, ČSN ISO 1817 5 h/23°C max.	%	15	ASTM F 146	
ODOLNOST PROTI OHYBU	nesmí vykazovat trhliny a zlomy		ASTM F 147	
BAREVNÝ ODSTÍN A POTISK	ŽLUTÝ - jednostranný potisk TEMAFAST ECONOMY DIN 28 091 – 2 FA-Z-12-0 ASTM F 104 F 712 120 M4			

Poznámka:

- a) uvedené parametry ze zkoušek desek o tl. 2,0 mm
- b) * hodnota platí pro tl. 1,5 mm

CERTIFIKACE:

Germanischer Lloyd, TZW, PZH, GOST



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 373, IČO 00012092

Temac a.s. company is incorporated in companies register with Municipal Court in Prague, section B, insert 373, Incorporation No. 00012092

Code: wdb20

Strana 1 z 1

Schváleno: 15.7.2010

Účinnost: 16.7.2010

www.temac.cz

Zásahy do tohoto dokumentu jsou zakázány.